


SATINOVO® MATÉ

Verre dépoli



SATINOVO® MATÉ

Description

Le SATINOVO MATÉ est obtenu par un traitement à l'acide d'un des faces du verre, le verre de base est constitué de verre clair, PLANICLEAR, extra clair, DIAMANT ou coloré dans la masse, PARSOL bronze ou gris.

Le traitement modifie l'apparence du verre et lui donne un aspect translucide et soyeux.

Applications

Le SATINOVO MATÉ peut être utilisé pour de nombreuses applications extérieures et intérieures dans les maisons et les bureaux :

- portes et cloisons
- murs de douche
- escaliers, carrelage de sol
- Meubles (tables, meubles de bureau, portes de placard, ...)
- verre isolant

Avantages

Avec son aspect doux et mat, SATINOVO MATÉ donne un aspect sophistiqué.

SATINOVO MATÉ laisse entrer la lumière mais préserve la vie privée. SATINOVO MATÉ est particulièrement adapté pour évoquer une atmosphère subtile et élégante dans les environnements de travail et de vie :

- **Design** : grâce à son aspect contemporain, ce verre apporte une valeur ajoutée à tout intérieur ;
- **Visibilité** : elle assure une diffusion douce et agréable de la lumière ;
- **Vie privée** : apparence translucide sans vue directe ;
- **Entretien** : les empreintes digitales sont moins visibles.

Gamme

SATINOVO MATÉ		
Verre de base	Épaisseur (mm)	Tailles standards (mm)
PLANICLEAR	4, 6, 8, 10, 12 mm	3.210 x 2.250 3.210 x 2.550 3.210 x 6.000

Traitement

Le SATINOVO MATÉ a les mêmes propriétés que son verre de base:

Pour la sécurité :

- être assemblé en verre feuilleté STADIP, STADIP PROTECT.
- être trempé pour le verre SECURIT.

Pour le confort :

- être assemblé en verre feuilleté acoustique, le STADIP SILENCE et le verre isolant (côté gravé de préférence du côté de la cavité).

Pour le design :

- être façonné ou bombé, le CONTOUR.
- être argenté et rodé, le MIRALITE CONTRAST.

Couper :

- Le SATINOVO MATÉ se coupe comme du verre ordinaire non traité.

Assemblage

- le côté mat ne doit pas entrer en contact avec le film PVB.

Orientation

- Il n'est pas recommandé de placer le SATINOVO MATÉ avec la face usinée sur l'extérieur de la façade.

Réalisations

SATINOVO MATÉ	Verre de base: PLANICLEAR		
Épaisseur (mm)	4	6	8
Facteurs lumineux %			
T _L (%)	89	88	88
R _{ext} (%)	8	8	8
Facteurs énergétiques			
T _E (%)	83	81	79
R _e (%)	8	7	7
A _E (%)	9	11	13
Valeur-g	0,85	0,84	0,82
Coefficient d'ombrage SC	0,98	0,97	0,95
U _g W/(m²K)	5,8	5,7	5,6

CONTOUR, PLANICLEAR, SATINOVO MATÉ, STADIP, STADIP PROTECT et STADIP SILENCE sont des marques déposées.

Distributeur

Saint-Gobain Building Glass Benelux

Boulevard industriel 129, B 1070 Bruxelles
glassinfo.be@saint-gobain.com
www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.

Avenue Einstein 6, B 1300 Wavre
TVA BE 0402.733.607
RPM Nivelles

